

PRODUTO: FUNDO FIXADOR

Este produto é indicado para selar superfícies em alvenaria porosas aumentando seu poder de coesão em áreas internas e externas. Segue classificação da norma NBR 11702 tipo 4.1.2.8.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE / INSTRUÇÕES DE USO

Geral: toda superfície deve estar devidamente limpa, porosa e seca, isenta de pó ou qualquer outro tipo de sujeira. Em caso de superfícies engorduradas ou com graxa, remover primeiramente a sujeira com água e detergente. Em superfícies mofadas, aplicar solução de água e hipoclorito na proporção de uma parte de água para uma parte de hipoclorito e enxaguar após 6 horas. Aplicar a tinta após no mínimo 24 horas de secagem. Superfícies que possuem brilho devem ser lixadas e limpas antes da aplicação do acabamento.

Reboco fraco ou caiação: proceder a remoção das partes soltas, lixar e aplicar o fundo preparador de paredes Ciacollor. Em alguns casos se faz necessário o uso de massa acrílica (exterior) ou massa corrida (interior) para correção da superfície antes da aplicação do acabamento.

OBS: não aplicar estes produtos em superfícies úmidas. Tratar o problema da umidade antes da aplicação da tinta. Estes produtos não podem ser aplicados sobre superfícies esmaltadas, vitrificadas, encerradas ou não porosas.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

Assim que abrir a embalagem, mexa o produto com uma espátula/régua ou similar para que este se torne homogêneo.

DILUIÇÃO

Até 50% com água limpa.

FERRAMENTAS

Pistola, rolo de lã de pêlo baixo, pincel ou trincha.

CAMADAS

Recomendamos a aplicação em 1 camada.

RENDIMENTO

Lata 18 L: 200 a 250 m² por demão.

Galão 3,6 L: 40 a 50 m² por demão.

900 mL: 10 a 13 m² por demão.

O rendimento pode sofrer alteração de acordo com a superfície, ferramenta utilizada e experiência do aplicador.

SECAGEM

30 minutos ao toque, 4 horas final. Este tempo pode variar de acordo com as condições climáticas locais no momento da aplicação.

COMPOSIÇÃO

Copolímeros acrílicos, aditivos especiais, espessantes e microbicidas.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Propriedade	<i>Mínimo</i>	<i>Máximo</i>
Densidade (g/mL)	1,00	1,05
Viscosidade (KU)	70	90
pH	8,50	9,50
Sólidos (%)	10	15

RECOMENDAÇÕES

Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais. Não ingerir ou inalar os vapores. Evitar o contato com a pele e olhos. Em caso de contato com a pele, procure um médico.