

PRODUTO: MASSA CORRIDA PVA PREMIUM

Este produto é indicado para nivelar e corrigir imperfeições em paredes e tetos de alvenaria, gesso, reboco, fibrocimento, concreto e cimentado em áreas internas. Segue classificação da norma NBR 11702 tipo 4.7.2 e NBR 15348.

PREPARAÇÃO

Este produto não exige homogeneização.

DILUIÇÃO

Pronto para uso.

FERRAMENTAS

Espátula ou desempenadeira de aço.

CAMADAS

Recomendamos a aplicação em 2 camadas, respeitando o tempo de 4 horas entre camadas. Dependendo das condições da superfície pode haver necessidade de uma camada adicional.

RENDIMENTO

Embalagem 1,6 Kg: até 2,2 m² por demão (massa grossa) / até 4,6 m² por demão (massa fina)

Galão 6 Kg: até 8,4 m² por demão (massa grossa) / até 17,6 m² por demão (massa grossa)

Saco 15 Kg: até 21 m² por demão (massa grossa) / até 44 m² por demão (massa grossa)

Balde 25 Kg: até 35 m² por demão (massa grossa) / até 75 m² por demão (massa fina)

Balde 20 Kg: até 28 m² por demão (massa grossa) / até 60 m² por demão (massa fina)

O rendimento pode sofrer alteração de acordo com a superfície, ferramentas utilizadas no espalhamento do produto, experiência do aplicador e também ao método de aplicação utilizado (aplicação fina ou grossa).

SECAGEM

30 minutos ao toque, 4 horas entre demãos e 6 horas final. Este tempo pode variar de acordo com as condições climáticas locais no momento da aplicação.

COMPOSIÇÃO

Emulsão acrílica estirenada, cargas minerais, hidrocarbonetos alifáticos, espessantes, dispersantes e microbicidas.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Propriedade	<i>Mínimo</i>	<i>Máximo</i>
Densidade (g/mL)	1,70	1,80
pH	8,50	9,50
Sólidos (%)	65	75
VOC (g/L)	17	

RECOMENDAÇÕES

Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais. Não ingerir ou inalar os vapores. Evitar o contato com a pele e olhos. Em caso de contato com a pele, procure um médico.